

Rigips



- Намалява разхода за боя
- Осигурява гладка и бляскава повърхност, без остатъчен прах
- Естетична
- Икономична поради тънкия слой на нанасяне

SATEN

Финна гипсова шпакловка за последен слой,
която се прилага ръчно за всякакви повърхности
в закрити помещения



Подготовка и изпълнение



1. В чист съд се поставят 7 литра вода, след което бавно се прибавя 10 кг гипсова шпакловка сатен на Rigips. Изчаква се няколко минути за да се осигури максимален контакт между материала и водата.



2. Разтворът се бърка с ръчен миксер или мистрия до получаването на хомогенна смес.



3. Пригответената смес се нанася на тънък слой на стената с маламашка.



4. Грапавините и следите по повърхността се загладят с маламашка. За постигане на бляскава повърхност е необходимо допълнително шпакловане.

Препоръки


- Температурата на помещението и повърхността, на която ще се прилага шпакловката трябва да е не по-малка от 5°C.
- Съдът и приборите, които ще се използват при разбъркването и нанасянето, трябва да са почистени преди всяка употреба.
- При разбъркването и след получаване на хомогенната смес не трябва да се добавя вода или гипс, за да се избегне получаването на бучки.
- Повърхността върху, която ще се полага финната шпакловка трябва да е чиста от прах, масло и мръсотия.
- За да се избегнат следите от маламашката по време на полагането и, трябва да се изчака разтвора да започне да свързва, след което повърхността да се заглади с рѣба на стоманената маламашка.

Технически показатели

Обемно тегло	700 kg/m ³
Съотношение	70 % (7 л вода на 10 кг сатен)
Отворено време	100 минути
Минимална дебелина на полагане	0,5 mm (при един слой)
Твърдост на готовата повърхност	45 Shore D
Водопоглѣщане	17 %
Разходна норма	1 kg/m ² (за дебелина 1 mm)
Опаковка	30 килограмови полипропиленови торби

Условия за съхранение

Финната гипсовата шпакловка Rigips Saten трябва да се използва в срок от 6 месеца от датата на производство описана върху опаковъчната торба. Торбите трябва да се складираат в суха среда, без въздушни течения, на Биг Баг до 3 броя един върху друг.



"СЕН-ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

София 1766, Бизнес Парк София, сграда 8Б, офис 705, тел.: 02/489 9500, факс: 02/489 9507
Варна 9009, Бизнес Парк Варна, сграда Б-1, офис 402-3, тел.: 052/960 200, факс: 052/960 199
www.rigips-bg.com