

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

ХЛОРКАУЧУКОВ ЕМАЙЛАК ЗА БАСЕЙНИ КЧ-75 Б ЛП-ТС-052/2002

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначен е за защита на дъното и стените на водни басейни, изградени от бетон или железобетон. Полученото покритие издържа на въздействието на минерални соли и дезинфекциращи разтвори.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Нанася се върху чисти и сухи повърхности. При наличие на стари разрушени покрития, същите трябва да бъдат премахнати.

Преди употреба емайлакът се разбърква добре.

При необходимост се разрежда до 5 % с разредител ХК-1.

Нанася се с четка, ваяк или чрез шприцване, при температура не по-ниска от 12 °С, в два слоя. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой.

Зацапани места и инструменти се почистват с разредител ХК-1 на “Лакпром” АД преди да са засъхнали.

Технически данни

1. Цвят - небесно син
2. Съхнене 20 °С - 2 часа
3. Разход - 5 – 6 м²/л (140-160 гр/м²) за два слоя

Опаковка

Метални кутии по 3 л. и метални кофи по 18 л.

Съхранение

Съхранява се в закрити и сухи помещения предпазени от действието на пряка слънчева светлина при температура от 0°С до 25°С

Гаранционен срок

12 месеца от датата на производство.

ЦЕНТРАЛА 39 51 31	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38 вЪт.. 312	ФАКС 39 51 33; 39 49 79
----------------------	---	---	----------------------------