

# Primer

Грунд Акрилен 100% водоразтворим



Полупрозрачен, водоразтворим грунд, на базата на 100% акрилни смоли. Използва се като основа за водоразтворимите бои на VITEX (латексови, акрилни, циментови, relief, и други). Осигурява изключително лесно нанасяне и нисък разход. Подобрява външния вид, повишава покривността, адхезията и устойчивостта на финалната боя. Подходящ е и за грундиране на алкални повърхности, които импрегнира и стабилизира. Практически без мирис по време на нанасяне, тъй като не съдържа амоняк.

- **100% акрилен**
- **Отлична адхезия**
- **Подобрява качествата на финалната боя**

## РАЗЦВЕТКИ

Полупрозрачен

## ОПАКОВКА

В съдове от	750 mL	3 L	10 L
-------------	--------	-----	------

## РАЗХОД

18 – 20 m<sup>2</sup>/L за всеки слой, върху подходящо подготвени повърхности.

## ЛОС (Летливи органични съединения)

Пределна стойност за максималното съдържание на ЛОС, приета в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) за конкретния продукт (категория **A/з** "Фиксиращи грундове", Тип „**BP**“ - водоразтворим): **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **6 g/L**.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

## ПОЛАГАНЕ

Преди употреба, продуктът трябва да се разбърква добре. Нанася се на един слой, с четка, с валеж или с пистолет airless, като се разрежда 300-400% с вода. Продуктът не трябва да се полага при температури по-ниски от 5°C, по-високи от 35°C и/или при относителна влажност по-висока от 80%.

Нанесеният слой е сух при допир до 15-30 минути. След 4-6 часа от нанасянето на грунда, върху него може да бъдат нанесени латексови или акрилни бои на Vitex. Дадените времена варират в зависимост от атмосферните условия (относителна влажност и температура).

Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и ако е необходимо се измиват със сапун или с миещ препарат.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)
Плътност	1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

## СЪХРАНЕНИЕ

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи, при температура в интервала 5°C-38°C.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. За подробни указания и предпазни мерки, прочетете Информационния лист за безопасност на продукта.



**Vitex-Hermes Bulgaria e.o.o.d.**  
Stopanski dvor, Mirovyane village 1789 Sofia  
T: +359-070013332 www.vitex.bg