

Техническа спецификация

Isover Clima 34



ОПИСАНИЕ

Плоча, произведена чрез използване на водоотблъскваща минерална изолация G3 touch с висока плътност, релефна. Произведена в Италия от най-малко 80% рециклирано стъкло и с термовтвърдяваща смола от ново поколение, която съдържа органични и растителни компоненти и намалява емисиите на замърсяващи околната среда вещества като формалдехид и други летливи органични съставки (VOC). Плочата без кашировка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Външна топло- и звуко изолация на стени и подове: ETICS системи (композитни системи за външна топлоизолация)

ПРЕДИМСТВА

- дълъг живот
- устойчивост на удар
- стабилност на размерите в случай на колебания на температурата и влагата
- топлинна и звукоизолация
- добра реакция на огън
- отделяне на водни пари
- лесна за работа

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да бъде съхраняван на закрито, в проветриви помещения и далеч от топлинни източници.

ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

За да се улесни правилното полагане и правилната ориентация, плочата е маркирана от едната страна, с цел да се разпознава къде трябва да се полага мазилката.

Лесна за обработка, механично стабилна, устойчива на гниене и на плесени. Ако се използва правилно, продуктът е стабилен във времето.

Параметър	Стойност	Единица	Стандарт	CE маркировка
Декларирана топлопроводимост λ D	0,034	W/(m·K)	EN 12667	CE
Реакция на огън клас	A2-s1,d0	-	EN 13501-1	CE
Паропрopusкливост μ	1	-	EN 12086	CE
Краткосрочно водопоглъщане	≤ 1	kg/m ²	EN 1609	CE
Якост на натиск при 10% деформация	>15	kPa	EN 826	CE
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността	$>7,5$	kPa	EN 1607	CE
Допуск за дължина	$\pm 2\%$	%	EN 822	CE
Допуск за ширина	$\pm 1,5\%$	%	EN 822	CE
Допуск за дебелина	T5	mm	EN 823	CE
Допуск за правоъгълност	≤ 5	mm/m	EN 824	CE
Допуск за равнинност	≤ 6	mm	EN 825	CE
Стабилност на размерите	≤ 1	%	EN 1604	CE
Специфичен топлинен капацитет	1,030	J/Kg·K	EN 12524	

Дебелина (mm)	Декларирано топлинно съпротивление		Размери (m)	m ² /палет
	R _d (m ² K/W)	CE		
40	1,15		0,60 x 1,20	86,40
50	1,45		0,60 x 1,20	69,12
60	1,75		0,60 x 1,20	57,60
80	2,35		0,60 x 1,20	43,20
100	2,90		0,60 x 1,20	34,56
120	3,50		0,60 x 1,20	28,80
140	4,10		0,60 x 1,20	25,92
160	4,70		0,60 x 1,20	23,04
180	5,25		0,60 x 1,20	17,28
200	5,85		0,60 x 1,20	17,28

CODE: 274

ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 02


ДАТА: юли 2014

Относно CE маркировката, този изолационен материал отговаря на Директива (ЕС) No. 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011, формулираща хармонизираните условия за търговия със строителни материали и отменяща Директива 89/106/ЕЕС на Съвета, които са разгледани и приети в „ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДИРЕКТИВА (ЕС) No. 305/2011, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ (Doc. 016_13 актуалното издание) CSI SPA, съгласно стандартите EN 13162 и EN 13172. Базовият сертификат е с No. 0497/CPR/5248. ЕС данните на етикета са тези, които се изискват за термоизолация на сгради съгласно EN 13162: 2012 + A1: 2015 и са общи за всички приложения.

Системата за управление на качеството на Сен-Гобен ПипиСи Италия Ес. пи. Ей, е сертифицирана по UNI EN ISO 9001: 2008. Системата за управление на околната среда е сертифицирана по UNI EN ISO 14001: 2004. Системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд на персонала е сертифицирана по OHSAS18001: 2007. Посочените в настоящото изложение данни, с изключение на тези, изисквани от Се маркировката, не са изчерпателни и Сен-Гобен ПипиСи Италия Ес. Пи. Ей, може без да ви уведомява изрично да ги променя.

Изпълнението на доставките ще зависи от нашата производствена възможност.

Сен-Гобен ПипиСи Италия Ес.Пи.Ей, си запазва правото без всякакво уведомление да изменя, или да променя спецификацията на продукта, или да спира производството.



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attivita Isover

Седалище: Виа Еторе Романолли, 6 - 20146 Милано, отдел Обслужване на клиенти Изовер Сен-Гобен Тел. + 39 0363 318 400 - Факс + 39 0363 318 337

www.isover.it